

Parametr	Norma	Simplay Wood
Typ wykładziny	EN 649	heterogeniczny panel winylowy typu looseLAY
Warstwa zabezpieczająca		PUR podwójnie nakładany
Wzór		wzory drewna
Ilość wzorów drewna		25
Waga	EN 430	8000g/m ²
Klasyfikacja zastosowań	EN 685	23,33,42
Grubość całkowita	EN 428	5,00 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	0,70 mm
Rozmiary paneli	EN 427	177,8x1219,2 mm 185x1505 mm
Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl - s1
Średnia pozostałość wgniecenia	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Średnia stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Antypoślizgowość	DIN 51130	R 10
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Klasa ścieralności	EN 660-2 / EN ISO 10582	Grupa T
Fotele na kółkach	EN 485	odporna, Typ W, EN 12 529
Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2	zalecana max.temp. 27°C
Emisja lotnych związków organicznych (VOC)	Indoor Air Comfort Gold	bardzo niska
Deklaracja środowiskowa (EPD)	AgBB certyfikat	ECP bardzo niska emisja
	EN 15804, DGNB	posiada
Certyfikat BRE	ENP 437	A+
Gwarancja producenta		10 lat

Producent: Polyflor LTD. PO BOX 3 Radcliffe New Road Whitefield Manchester M45 7NR, UK

Produkt dostępny w sieci dystrybucji Polflor sp. z o.o. , ul. Smolna 13a/U3, 61-008 Poznań. www.polyflor.pl